

Produktdatablad

Flügger Interior Easy Finish 40

Flügger

Produktegenskaber

Fyldig og drypfri acrylmaling. En geléagtig konsistens gør den meget let at male med, og den flyder og dækker godt. Giver en robust overflade, som er let at rengøre. Halvblank, glans 40.

Se dækkeevne på de tonede kulører på toneoblaten på spanden.

De tonede kulører kan smitte en smule af, når de er nymalede.

Hvide nuancer og base 1 er mærket med miljømærket Eco-label.

- Utrolig nem i brug
- Fyldig og drypfri
- Fylder og dækker godt

Anvendelse

Brug den indendørs på træ, fx på døre, dørkarme, profilbrædder, indfatninger og fodlister. Eller på jern og metal, som er rustbeskyttet.

Spærrer ikke for vandopløselige farvestoffer, vandskjolder og nikotin.

Anbefales ikke til fx vindueskarme og bordplader, hvor ting/genstande typisk anbringes. Brug her Flügger Interior High Finish, som er hårdere i overfladen.

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Fjern afsmittende og løs maling. Rengør med Flügger Fluren 37 Grundrengøring. Grund ubehandlet træ med Flügger Interior Wood Primer. Slib malede og blanke overflader matte og brug evt. Flügger Interior High Finish 5 som mellemmalning.

Påfør med pensel, rulle eller sprøjte.

Rengøring og vedligeholdelse

Rengør med fx Flügger Fluren 32 Universalrengøring.

Plet evt. skader og skrammer med samme maling, som oprindeligt er brugt.

God praksis

I den første tid efter at emnet er malet, skal det behandles forsigtigt for ikke at beskadige overfladen.

OBS: Når profilbrædder og lignende emner males, kan det forventes at bart eller ubehandlet træ med tiden kommer frem og bliver synligt. Det skyldes, at træet trækker sig sammen, fx om vinteren, når luftfugtigheden er lav.



Tekniske data - hvid

Type:	Acrylmaling	
Massefylde:	1,24 kg/liter	
Glans:	40, halvblank	
Tørstof:	Vægt %: 51 Vol %: 38	
Rækkeevne:	8-10 m ² /liter pr. behandling	
Påføringstemperatur:	Min. arbejdstemperatur under påføring og tørring/hærdning: +5 °C	
Tørretid ved 20 °C, 60 % RF:	Maks. luftfugtighed 80 % RF	
	Støvtør:	Ca. 1 time
	Genbehandlingstør:	Ca. 16 timer
	Gennemhærdet:	Flere døgn
Fortynding:	Vand, skal normalt ikke fortyndes	
Rengøring af værktøj m.v.:	Vand og sæbe	
Opbevaring:	Køligt, frostfrit og tæt tillukket	

Miljø og sikkerhed:

Nøgle: INT EA 40

Se sikkerhedsdatablad

November 2010, erstatter september 2010

Tjek altid, at Produktdatabladet er det seneste.

Se i øvrigt information på etiket samt evt. behandlingsanvisning på www.flugger.dk

Alle oplysninger er baseret på gældende lovgivning, laboratorieforsøg og praktiske erfaringer.

Kontakt: produktsupportdk@flugger.com tlf. +45 76 30 33 80.

Produktdatablad

Flügger Flutex 2S

Flügger

Produktegenskaber

Mættet PVA-maling af høj kvalitet med god dækkeevne. Giver en smuk helmat, ensartet, mættet og refleksfri overflade. Flutex 2S er mærket med EU-blomsten.



- Eget til indendørs brug
- Begrænset brug af farlige stoffer
- Lavt indhold af opløsningsmidler

SV/07/02



- Smuk helmat, mættet og refleksfri
- Flot og ensartet resultat, fra alle vinkler
- God i stærkt sidelys

Spærrer ikke for gennemsl. fra vandopl- farvestoffer, vandskjolder og nikotin.

Anvendelse

Brug den indendørs på lofter, hvor der ønskes ensartede, glatte og refleksfri overflader med minimal struktur, og hvor der er mindre krav til robusthed og vaskbarhed, fx på gipspladeflojer med eller uden glasfilt.

Meget anvendelig på store sammenhængende loftarealer eller hvor lysindfald fra store glasarealer normalt vil afsløre sammenstrygninger og forskel i rullestruktur. Flügger Flutex 2S har væsentlig bedre egenskaber ved pletreparation end andre loftmalinger. Flügger Flutex 2S findes også i specialkulørerne ultramarinblå og sort, som ikke er gode til pletreparation.

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt.

Rengør før malebehandling med Flügger Fluren 37 Grundrengøring.

Grund let afsmittende eller sugende underlag med Flügger Forankringsgrunder.

Påfør 1-2 gange med pensel, rulle eller sprøjte.

Er der risiko for gennemslag fra vandopløselige farvestoffer, vandskjolder eller nikotin, grund med Flügger Iso Primer og Finish.

Flügger Flutex 2S i 120 l emballage

Ved lave temperaturer bliver produktet tykkere og vanskeligt at pumpe. Derfor er det vigtigt, at opbevaring sker i tempereret miljø (ca. 20 °C).

Valg af dyse ved brug af Graco sprøjteanlæg: Ultramax 695, 765, 1095 eller Mark V: Vi anbefaler dyse nr. 517, 519, alternativt 521 til store opgaver.

God praksis

Ved påføring af specialkulørerne ultramarinblå og sort er det vigtigt, at der anvendes samme produktionsnumre, samt at rulle/penselstrøg sluttet samme vej for at undgå et skjoldet og uensartet udseende.

Tekniske data

Type:	PVA-maling
Massefylde:	1,38 kg/liter
Glans:	2, helmat
Tørstof:	Vægt %: 55 Vol %: 35
Rækkeevne:	6-8 m ² /liter, ultramarinblå - sort: 7-9 m ² /liter pr. behandling
Påføringstemperatur:	Min. arbejdstemperatur under påføring og tørring/hærdning: +5 °C
Tørretid ved 20 °C, 60 % RF:	Maks. luftfugtighed 80 % RF Støvtør: 2 timer Genbehandlingstør: 4 timer Gennemhærdet: Flere døgn
Total emission:	Jf. EN16000-1:2006: <10 µm/m ² h efter 26 uger
Vaskbarhed:	Klasse 3, i henhold til EN 13300
Fortynding:	Vand
Rengøring af værktøj m.v.:	Vand og sæbe
Opbevaring:	Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Miljø og sikkerhed:

Nøgle: FLUTEX 2S

Se sikkerhedsdatablad

November 2010, erstatter juni 2010

Tjek altid, at Produktdatabladet er det seneste.

Se i øvrigt information på etiket samt evt. behandlingsanvisning på www.flugger.dk

Alle oplysninger er baseret på gældende lovgivning, laboratorieforsøg og praktiske erfaringer.

Kontakt: produktsupportdk@flugger.com tlf. +45 76 30 33 80.