

# Teknisk datablad

**Navn:**

Micron 36N

**Farve:**

Black

**Format:**

30x60 cm - Rektificeret

**Tykkelse:**

9,2 mm

**Type:**

Full body porcelain tile

Teknisk parameter	Testmetode	Standardkrav EN 14411 BIA UGL		Micron serien	
		90<S<410 cm <sup>2</sup>	S ≥ 410 cm <sup>2</sup>		
Længdeafvigelse	ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,5%	± 0,1%	
Breddeafvigelse	ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,5%	± 0,1%	
Tykkelsesafvigelse	ISO 10545-2	± 10%	± 5%	± 4%	
Vandabsorbering	ISO 10545-3	± 0,5%		E < 0,05%	
Bøjningsmodstand	ISO 10545-4	Min. 35 N/mm <sup>2</sup>		Min. 50 N/mm <sup>2</sup> = 509 Kg./cm <sup>2</sup>	
Brudstyrke	ISO 10545-4	Tykkelse: ≥ 7,5 mm. – Min. 1300 N < 7,5 mm. – Min. 700 N		Tykkelse:	
				8,5 mm.	2500 N
				12 mm.	5000 N
Frostsikkerhed	ISO 10545-12	Påkrævet		Frostsikker	

Kemisk modstand			
Husholdningskemikalier	ISO 10545-13	Min. UB	Min. UB
Lavkoncentreret syrer og baser	ISO 10545-13	Fra ULA, ULB til ULC	Fra ULA, ULB til ULC
Modstandsdygtighed mod misfarvning.	ISO 10545-14	Ikke påkrævet	Min. kl. 3

**Rengøring og vedligeholdelse:**

Efter nedlægning fjernes fugeslør og evt. cementrester med f.eks. Alfix renevæske eller et tilsvarende produkt.

Til daglig rengøring anbefales Alfix keramikvask eller et tilsvarende produkt. Brug aldrig "fede" rengøringsmidler som brunsæbe eller sæbspåner. Efter brug af rengøringsmidlet skyl efter med rigeligt vand og tør af med en tør frugfri klud.

Følg altid brugsanvisningen nøje da en for koncentreret blanding kan skade fugerne.

Det anbefales ikke at anvende rengøringsmiddel indeholdende plejemiddel, da dette kun vil opbygge et smudsbindende lag. Hvis, der har været anvendt et vaskemiddel med plejeeffekt f.eks. brun sæbe eller sæbspåner kan dette fjernes med grund rens.